

Easy Green

HY DROTON®

VITASTRAT®

ÖKOSTRAT®

Bezeichnung

ÖKOSTRAT® 2-4mm



Material
Kornform

Blähton
unrund

Geometrische Eigenschaften

Korngruppe	2/4	mm
Feinanteile (< 0,063 mm)	< 1,0	M.-%

Physikalische Eigenschaften

Schüttdichte	325 ± 50	kg/m ³
Kornrohichte	600 ± 50	kg/m ³
Wasseraufnahme w ₃₀	15 ± 4	M.-%
Kornfestigkeit (gerüttelt)	> 0,2	Mpa
Frostwiederstand	< 4,0	M.-%


Chemische Eigenschaften

Chloride	< 0,07	M.-%
Säurelösliches Sulfat	< 0,4	M.-%
Gesamtschwefel	< 1,0	M.-%

Chemische Zusammensetzung

SiO ₂	53 ± 5	%
Al ₂ O ₃	18 ± 5	%
Fe ₂ O ₃	15 ± 5	%
CaO	6 ± 5	%
Spurenelemente	2 ± 2	%

Sieblinie



Ökotau *Easy Green* GmbH
Georg-Büchner-Straße 5
65760 Eschborn - Germany

Tel.: +49 (0)6173 96566 0
Fax: +49 (0)6173 68950
Email: info@oekotau.de
<http://easygreen.oekotau.de>